



- ▶ Excelente para entintar.
- ▶ Conocida como la Caoba Blanca.

Congona

(*Brosimum uleanum*)

DESCRIPCION DE LA MADERA

- Color: Pardo claro a blanco amarillento.
- Veteado: Pronunciado leve.
- Densidad: 830Kg/m³.

ESPECIFICACIONES:

Tablas

- Calidad: Selecta.
- Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
- Espesores: 1", 1.5" y 2".
- Anchos: Variables.
- Largos: Variables.

Triplay

Calidades: BC yCC.
Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.
Con centro tropical, muy estable.

Pisos

Machihembrado en los 4 lados con micro bisel.
Estufado: al 6-8%.
Espesor: 3/4" Largos: 1'-7'.
Anchos: 3.25", 5".

CARACTERÍSTICAS:

- Conocida como caoba blanca.
- Fácil de entintar.
- Fácil de trabajar.
- Presenta excelentes acabados.
- Madera de muy buenos anchos.
- Ideal para muebles de interiores.

PRINCIPALES USOS:

- Carpintería interior, molduras, pisos, tapones para botellas, enchapados decorativos, decoración en general.



BOZOVICH

www.bozovich.com

- Muy Estable.
- No se pica, resistente a hongos e insectos.

Tornillo

(*Cedrelinga catenaeformis*)

DESCRIPCION DE LA MADERA

- Color: Castaño claro.
- Veteado: Recto, visible a simple vista.
- Densidad: 530kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas

- Calidad: Selecta y#1C.
- Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
- Espesores: 1", 1.5", 2".
- Anchos: Variables.
- Largos: Variables.

Triplay

- Calidades: BC yCC.
- Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.
- Con centro tropical, muy estable.

Vigas

- Calidad: Selecta.
- Humedad: Seca al aire (AD) con máx. 25%.
- Espesores: 3" y 4".
- Anchos: 6" y 8".
- Largos: 12' a más.

CARACTERÍSTICAS:

- Madera de fácil aserrió, muy buena para trabajar con herramientas de todo tipo.
- Muy estable, resistente al ataque de hongos e insectos.
- Alta durabilidad, excelente para exteriores.
- Buen comportamiento al pegado y acabados.

"Al trabajarse se recomienda el uso de tapabocas y lentes".

PRINCIPALES USOS:

- Estructuras, mueblería interior y exterior, carpintería en general.



BOZOVICH

www.bozovich.com

Color marrón chocolate muy homogéneo.

Nogal

(*Juglans neotropica*)

DESCRIPCION DE LA MADERA

- Color: Marrón chocolate.
- Veteado: Pronunciado leve.
- Densidad: 740Kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas

- Calidad: FAS y Padrón.
- Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
- Espesores: 1".
- Anchos y largos variables.

Triplay

- Calidades: BC y CC.
- Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.
- Con centro tropical, muy estable.

Pisos

- Machihembrado en los 4 lados con micro bisel.
- Estufado: al 6-8%.
- Espesor: 3/4". Largos: 1'-7".
- Anchos: 3.25", 5".

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de trabajar, presenta muy buenos acabados.
- Ideal para muebles finos.
- Muy estable.
- Veta decorativa.

PRINCIPALES USOS:

Enchapado decorativo, muebles, carpintería en general, decoración, pisos.



BOZOVICH

www.bozovich.com



- ✔ Pega bien y acepta todo tipo de barnices.
- ✔ Buena para trabajar con herramientas de todo tipo.

Red Grandis

(Virola sp)

DESCRIPCION DE LA MADERA:

- Color: Rojizo claro a rosado.
- Veteado: Delicado, continuo y agradable a los sentidos
- Densidad: 570kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas

- Calidad: Selecta.
- Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
- Espesores: 1", 1.5" y 2".
- Anchos: Variables.
- Largos: Variables.

Triplay

- Calidades: BC yCC.
- Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.
- Con centro tropical, muy estable.

CARACTERISTICAS:

- Buena para trabajar con todo tipo de herramientas.
- Al cepillarse se obtiene un acabado liso.
- Los clavos y tornillos penetran fácilmente sin que la madera se quiebre o agriete.
- El comportamiento del trabajo con taladro y lija es bueno.
- Para uso interior, susceptible al ataque de termitas, hongos e insectos.
- Pega bien y acepta todo tipo de barnices.


PRINCIPALES USOS:

- Carpintería interior, muebles en general, palos de escoba, molduras, juguetería, ataúdes, entre otros.



BOZOVICH

www.bozovich.com



- ✔ Excelentes y finos acabados.
- ✔ Ideal para muebles.

Cedro Real

(Cedrela montana)

DESCRIPCION DE LA MADERA:

- Color: Marrón rojizo.
- Veteado: Arcos superpuestos y bandas paralelas.
- Densidad: 500kg/m³.

ESPECIFICACIONES:

Tablas

- Calidad: FAS y Padrón cepillado (S2S).
- Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
- Espesores: 1", 1.5" y 2".
- Anchos: Variables.
- Largos: Variables.

Triplay

- Calidades: BC y CC.
- Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.
- Con centro tropical, muy estable.

CARACTERISTICAS:

- Alta durabilidad, olor agradable.
- Se comporta muy bien al ser pegada y fijada con tornillos.
- Madera de excelente anchos.
- Veta en forma de arcos decorativos.

PRINCIPALES USOS:

- Mueblería, carpintería en general, puertas, ventanas, molduras, enchapados, entre otros.



BOZOVICH

www.bozovich.com



- ▶ Excelente para interiores.
- ▶ Se asemeja al Cedro.

Jequitiba

(*Cariniana estrellensis*)

DESCRIPCION DE LA MADERA:

- Color: Rosado cremoso.
- Veteado: Satinado, arcos superpuestos.
- Densidad: 680kg/m3.

ESPECIFICACIONES:

Tablas

- Calidad: Selecta.
- Humedad: Estufada (KD) al 10-14%.
- Espesores: 1", 1.5" y 2".
- Anchos: Variables.
- Largos: Variables.

Triplay

- Calidades: BC yCC.
- Espesores: 4.8mm, 12mm y 18mm.
- Con centro tropical, muy estable.

CARACTERISTICAS:

- Madera para uso interior.
- Color uniforme.
- Fácil de trabajar.
- Resistente a hongos e insectos en interiores.

PRINCIPALES USOS:

- Mueblería, carpintería en general, chapas, pisos, construcciones ligeras.



BOZOVICH

www.bozovich.com